

Spray-Seal Plus

versie: SSP 1020191

EIGENSCHAPPEN

- Vrij van siliconen, oplosmiddelen en isocyanaten.
- Extreem hoog vaste stofgehalte.
- Vloeit na, waardoor eventuele luchtinsluitingen verdwijnen.
- Uitstekende verwerkingseigenschappen.
- Zelfs aan te brengen op licht-vochtige ondergronden.
- Overschilderbaar met de meeste in de bouw voorkomende verfsoorten (vooraf testen).
- Blijvend elastisch.



OMSCHRIJVING

Spray-Seal Plus is een hoogwaardige, blijvend elastische, verspuitbare afdichtingskit op basis van gemodificeerde polymeren. Speciaal ontwikkeld voor het luchtdicht afsluiten van aansluitvoegen in prefab-gevelelementen, betonelementen, gestort beton, metselwerk, hout- en metaalconstructies of kozijnaansluitingen.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Koker 290 ml Antraciet
ARTIKELCODE	01.3451.5020

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Spray-Seal Plus

versie: SSP 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Silaan gemodificeerde polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	1350 kg/m ³
Consistentie:	Zelfnivellerend
Oplosmiddelen:	Geen
Vlampunt:	> 150°C
Hardheid:	± 27 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	1,8 N/mm ² (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	400% (volgens DIN 53504)
Modulus:	± 0,7 N/mm ² (100% rek volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +100°C
UV-bestendigheid:	Goed, bij voldoende laagdikte
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Matig
Zuurbestendigheid:	Matig
Standvermogen:	Goed, vloeit na en vormt daardoor na aanbrengen een mooie gesloten laag
Percentage vaste stof:	± 100%
Krimp:	± 12%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Prefab-gevelelementen, betonelementen, beton, metselwerk, hout, metaal, kozijnaansluitingen en in de bouw veel voorkomende ondergronden.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond
Methode van aanbrengen:	Verspuiten bij 4 à 5 bar door middel van de Innotec Sealer Applicator (eventueel in combinatie met de SA Nozzle/Needle Set 3,5 mm)
Huidvorming:	± 40 minuten (bij 23°C en 75% RLV)
Kleefvrijheid:	Na 48 uur
Doorhardingssnelheid:	2,5 mm in 24 uur (bij 23°C en 75% RLV)
Maximaal toelaatbare vervorming:	25%
Overschilderbaarheid:	Overschilderbaar met de meeste in de bouw voorkomende verfsoorten (vooraf testen). Advies: Alvorens te overschilderen Spray-Seal Plus na uitharding isoleren met Innotec ISO PRIM.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Spray-Seal Plus

versie: SSP 1020191

Houdbaarheid:	9 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Spray-Seal Plus is een laagmodulaire kit (LM 25) met CE-keurmerk
CE-Normering:	Spray-Seal Plus is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011! De bijhorende Prestatieverklaring (DoP Nr. 0134515020) kan worden gedownload van onze website.
EAN-Code:	Koker 290ml: 5400563035306

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54



webshop@innotec.nl



www.innotec.nl

