

# Fast Glue 1

versie: FG1 1020191

## EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig in het gebruik.
- Sneldrogend.
- Geschikt voor diverse ondergronden.
- Zeer nauwkeurig te doseren.



## OMSCHRIJVING

Fast-Glue is een snel uithardende ethyl-cyanoacrylaatlijm voor het snel en duurzaam verlijmen van moeilijke materialen, zoals metaal, rubber en kunststof. Het product is kleurloos, oplosmiddelvrij en hardt zeer snel uit. Uitermate handig in gebruik door zijn unieke doseerdop en afsluitsysteem.

Fast-Glue is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Fast-Glue 1 en Fast-Glue 3.

**Fast-Glue 1** is de laagviskeuze variant, die bij uitstek geschikt is voor het repareren van rubber en zachtere plastics, zoals (o-)ringen, afdichtingrubbers, deurrubbers en scheurtjes aan de binnenbekleding.

**Fast-Glue 3** is de hoogviskeuze variant. Deze is met name geschikt voor het verlijmen van harde materialen, zoals metaal en harde kunststoffen. Uitstekend toe te passen bij bijvoorbeeld het versterken van ingescheurde boorgaten en het verlijmen van afgebroken clips.

Bijkomstig voordeel van de hoge viscositeit van Fast-Glue 3 is dat het product zich als een gel laat aanbrengen, waardoor het niet zoals een gewone secondenlijm van de te repareren plek afloopt, maar daar verlijmt waar het nodig is.

Door de handige verpakking in flacons van 20 g is Fast-Glue gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Door de hersluitbare, spitse nozzle is het product zeer nauwkeurig te doseren en heeft het een lange houdbaarheid.

## ALGEMEEN

VERPAKKING	Flacon 20g
ARTIKELCODE	01.0611.6100

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





# Fast Glue 1

versie: FG1 1020191

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Ethylcyanoacrylaat
Volumieke massa / dichtheid:	1050 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Vloeibaar
Viscositeit:	± 30 mPa.s
Vlampunt:	> 85°C
Temperatuurbestendigheid:	-60°C tot +80°C
Vochtbestendigheid:	Matig. Niet bestand tegen langdurig contact met water.
Oplosmiddelbestendigheid:	Matig
Zuurbestendigheid:	Bestand tegen vrijwel alle verdunde en onverdunde zuren
Diëlektrische constante:	4 bij 50 Hz (uitgehard)
Elektrisch isolerende weerstand:	8.6 1012 ohm/cm (uitgehard)
Verwerkingscondities:	+5°C tot +25°C
Soort ondergrond:	Zachte materialen, zoals kunststof en rubber
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic.
Methode van aanbrengen:	Breng een kleine hoeveelheid lijm aan op één van de te verlijmen oppervlakken. Druk beide oppervlakken tegen elkaar en voorkom verschuiving. Bij de meeste materialen is verlijming binnen 10 seconden bereikt.
Correctietijd:	Geen
Droogtijd:	Uithardingsnelheid en eindsterkte zijn sterk afhankelijk van luchtvochtigheid en de te verlijmen oppervlakken. De optimale relatieve luchtvochtigheid ligt tussen 45% en 65%.
Spleetvullend vermogen:	< 0,1 mm (uitgehard)
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren (0°C tot 5°C)
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563001110

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54



webshop@innotec.nl



www.innotec.nl

