

# Powerbond XS 330

versie: PXS 1020191

## EIGENSCHAPPEN

- Extreem hoge aanvangshechting.
- Blijvend elastisch.
- Voor binnen- en buitentoepassingen op vrijwel alle (zelfs lichtvochtige) ondergronden.
- Hoge flexibiliteit.
- Vrij van oplosmiddelen, schadelijke weekmakers, isocyanaten.
- Zal niet krimpen of scheuren.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +100°C.



## OMSCHRIJVING

Powerbond XS 330 is een hoogwaardige verlijmingskit op basis van de nieuwste generatie MS-polymeren. Door zijn ongekeend hoge aanvangshechting kunnen montagewerkzaamheden eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd. Powerbond XS 330 is uitermate geschikt voor zowel toepassingen in de bouw, alsook in industrie- en transportsector.

Powerbond XS 330 is uitermate geschikt voor het fixeren van sierlijsten, spiegels, plinten, tegels of lambriseringen, zodat deze bij de montage geen of slechts beperkte ondersteuning behoeven.

Powerbond XS 330 is blijvend elastisch en hecht uitstekend op de meest voorkomende montage materialen, zoals PVC, ABS, PC, plexiglas, rubber, alle houtsoorten, metalen, beton, gips en glas. Het product bevat geen oplosmiddelen, waardoor de verlijming niet onderhevig is aan krimpen of scheuren. Het product bevat ook geen schadelijke weekmakers of isocyanaten.

Door de verpakking in handige kokers van 290 ml en worsten van 600 ml is Powerbond XS 330 zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik.

## ALGEMEEN

<b>VERPAKKING</b>	Koker 290 ml Wit   Koker 290 ml Zwart   Worst 600 ml Zwart   Worst 600 ml Wit
<b>ARTIKELCODE</b>	01.2418.0100   01.2418.0000   01.2420.0000   01.2420.0100

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl



# Powerbond XS 330

versie: PXS 1020191

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Silaan gemodificeerde polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	1571 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Standvaste, pasteuze lijm
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 63 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	2,20 N/mm <sup>2</sup>
Rek tot breuk (%):	330%
Modulus:	1,45 N/mm <sup>2</sup> (bij 100% rek)
Afschuifsterkte:	1,2 N/mm <sup>2</sup> (volgens DIN 53283)
Terugvering:	70%
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +100°C
UV-bestendigheid:	Matig. Lichte verkleuring kan optreden.
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Matig
Zuurbestendigheid:	Matig
Standvermogen:	Zeer goed
Percentage vaste stof:	100%
Krimp:	< 2%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle in de bouw-, industrie- en transportsector voorkomende ondergronden, zoals natuursteen, hout, aluminium, beton, gips, glas, metaal, kunststoffen, PVC enz.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic. Kunststof, poreuze of zeer moeilijke ondergronden voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New Formula of Innotec Seal Guard.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (Easy Grip Gun) aanbrengen. Bij verlijmingen de delen binnen 10 minuten samenvoegen. Eventueel afmetten met Innotec Seal Fluid.
Huidvorming:	± 10 minuten
Doorhardingssnelheid:	± 3 mm in 24 uur

053 - 428 29 54

[webshop@innotec.nl](mailto:webshop@innotec.nl)

[www.innotec.nl](http://www.innotec.nl)





# Powerbond XS 330

versie: PXS 1020191

Overschilderbaarheid:	Na 1 uur overschilderbaar met nagenoeg alle in de bouw voorkomende lak-/verfsystemen. Bij toepassingen waarin Powerbond XS 330 overspoten of overschilderd wordt met een verf op alkydbasis, adviseren wij dit binnen de 48 uur na applicatie te doen om een optimale hechting te garanderen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, adviseren wij steeds vooraf te testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	Koker 290 ml Wit: 5400563003664 Koker 290 ml Zwart: 5400563003701 Worst 600 ml Wit: 5400563003657 Worst 600 ml Zwart: 5400563003725

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54



webshop@innotec.nl



www.innotec.nl

