

Versabond

versie: VB 0520231

EIGENSCHAPPEN

- Blijvend flexibel.
- Zeer goede hechting op vrijwel alle ondergronden.
- Hoge flexibiliteit.
- Temperatuurbereik van -35°C tot +70°C.
- Vrij van oplosmiddelen en siliconen.
- Lange open tijd.
- EMICODE EC1 Plus gecertificeerd (licentienummer 12157/25.04.13).



OMSCHRIJVING

Versabond is een unieke, blijvend flexibele montagelijm op basis van de nieuwste SPUR-polymeertechnieken. Het product is uitermate geschikt voor het verkleven van vele kunststof folies in bouw en automotive en andere ondergronden zoals steen, beton, hout, ferro- en non-ferrometalen.

Versabond heeft een enorme flexibiliteit en is waterbestendig. Na droging is Versabond een stug, zelfklevend product. Versabond heeft een temperatuurbereik van -35°C tot +70°C, waardoor zelfs onder koude omstandigheden een perfecte verbinding kan worden gegarandeerd.

Versabond bevat geen oplosmiddelen of siliconen en heeft een lange open tijd.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Koker 310 ml Zwart	Koker 310 ml Wit
ARTIKELCODE	01.2416.0000	01.2416.0100

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Versabond

versie: VB 0520231

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	SPUR-Polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 1235 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Temperatuurbestendigheid:	-35°C tot +70°C
Waterbestendigheid:	Zeer goed (niet geschikt voor continue waterbelasting)
Standvermogen:	Redelijk, vloeit na
Tests:	EMICODE EC1 Plus gecertificeerd (licentienummer 12157/25.04.13)
Verwerkingscondities:	+ 5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Voor het verkleven van vele kunststof folies in bouw en automotive. Andere ondergronden zoals steen, beton, hout, ferro- en non-ferrometalen.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 300) aanbrengen. De delen binnen 5 minuten samenvoegen.
Huidvorming:	Geen. Het product blijft enigszins kleverig.
Droogtijd:	Optimale kleefkracht bereikt na ± 3 dagen
Overschilderbaarheid:	Niet overschilderbaar
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Onder zware afschuif- of trekbelasting zal permanente vervorming optreden.
EAN-Code:	Zwart 5400563003527 Wit 5400563003626

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

